


## Éléments composites PVC

Type: PVC-XPS/N



**Couches de surface:** **plaque compacte en PVC**  
selon DIN 16927  
blanc, avec feuille de protection  
rainurage extrudé, vertical

- o résistance élevée aux chocs selon DIN 53453
- o stabilité aux intempéries
- o stabilité aux ultraviolets selon DIN EN ISO 4892

**Matériau de l'âme:** **Polystyrène extrudé**  
o groupe de conductibilité thermique 035  
o densité 35kg/m<sup>3</sup>  
o résistance à la pression 0,30N/mm<sup>2</sup> selon DIN 53421  
o insensible à l'humidité  
o sans CFC et HCFC


<b>Couche de surface</b>	mm	<b>2,5</b>
Rainurage verticale		
<b>Matériau de l'âme, XPS-D</b>	mm	<b>20</b>
<b>Couche de surface, lisse</b>	mm	<b>1,5</b>
<b>Épaisseur totale</b>	mm	<b>24 ±0,5</b>
<b>Valeur U</b>	W/m <sup>2</sup> ·K	<b>1,30</b>
<b>Poids</b>	Kg/m <sup>2</sup>	<b>6,8</b>
<b>Affaiblissement acoustique</b>	dB	<b>30</b>

**Dimensions:** 2000x1000 / 3000x1500 mm

D'autres dimensions et versions sont disponibles sur demande.

L'assemblage collé des composants du matériel sur toute la surface a une bonne résistance à la rupture par traction et cisaillement, ce qui permet d'employer les éléments composites **COSMO Tech** dans des constructions / structures autoportées. Limites de tolérance des éléments composites selon les normes DIN et EN. En cas d'usage à l'extérieur les couches de surface en PVC ne doivent pas être laquées. **Nous vous prions de faire attention à nos informations techniques et directives de traitement.**

**Dessin des rainures PVC/N:**



Nos conseils d'applications techniques et nos directives de traitement, ainsi que les données fournies sur les caractéristiques de nos produits ne sont que des indications générales ; elles décrivent la nature et les propriétés de nos produits, mais ne fournissent aucune garantie par la loi. Vu la diversité des types d'utilisation et des conditions particulières, le client doit procéder à ses propres essais. Même lorsque nous offrons une aide de notre service d'application technique, le client porte les risques de réussite de son ouvrage. Nous nous réservons la possibilité de modifications selon les progrès techniques.